




0349 Bluecrop




0319 Quetsche




0348 Bluetta




0342 Blueberry



0341 Bilberry




0340 Jambolan



0339 Apple




0338 Kiwi



0703 Lime



0333 Ananas




0699 Banana




0327 Pear




0700 Melon




0702 Kumquat




0336 Acerola




0330 Litchi




0331 Plum




0326 Jojoba




0698 Cacao




0329 Hazelnut




0324 Chestnut




0323 Nut



0328 Almond




0322 Jicama




0347 Mangoustan




0705 Patisson




0696 Ginger




0318 Grape




0343 Pecan




0697 Greenstone



0704 Raspberry Grey



0344 Nutmeg



0321 Olive

DESCRIPCIÓN/ DESCRIÇÃO			
Espesor total/Espessura total	EN 428	mm	2.00
Peso/Peso	EN 430	g/m ²	2850
Ancho de rollos/Largura dos rolos	EN 426	cm	200
Largo de rollos/Comprimento dos rolos	EN 426	ml	20
Dimensiones de las losetas/ Dimensões dos mosaicos	EN 427	mm	
Cantidad de losetas/Caja Quantidade dos mosaicos/Caixa	-	-	
CLASIFICACIONES/ CLASSIFICAÇÕES			
Normas/Normas	-	-	EN 649
Europea/Europeia	EN 685	clase	34 - 43
Fuego/Fogo	EN 13 501-1	clase	B _{fl} -s1
Comportamiento electrostático/ Comportamento electrostático	EN 1815	kV	≤ 2
CUALIDADES TÉCNICAS/PERFORMANCES			
Abrasión/Abrasão	EN 660.2	mm ³	≤ 2
Grupo de abrasión/Grupo de abrasão	EN 649	Grupo	T
Type Binder content	ISO 10681	type	I
Estabilidad dimensional/ Estabilidade dimensional	EN 434	%	≤ 0.40
Punzonamiento/Punçoamento	EN 433	mm	~ 0.03
Determinación del efecto de una silla con ruedas (tipo W) / Resistência a cadeiras de rodas (tipo W)	EN 425	-	OK
Resistencia térmica/ Resistência térmica	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Resistencia a la luz/ Estabilidade das cores	EN 20 105 - B02	grado/grau	≥ 6
Resistencia a los productos químicos/ Resistência aos produtos químicos	EN 423	clase	OK
Tratamiento de superficie / Tratamento de superfície	-	-	Evercare
TVOC (28 dias)	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10
MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE			
	EN 14041	-	  
		-	